




StEP 1000

conduttivo



conductive

TEST <i>Test</i>	UNITÀ <i>Units</i>	NORMATIVA <i>Standard</i>	VALORI MEDI <i>Typical values</i>
Peso <i>Weight</i>	gr/m ²	UNI EN ISO 2286-2	145
Composizione <i>Composition</i>			99 % Poliestere; 1 % Argento <i>99 % Polyester; 1 % Silver</i>
Altezza rotolo <i>Roll width</i>	cm		155
Spessore <i>Thickness</i>	mm	EN ISO 2589	0,90
Resistenza abrasione a secco <i>Dry abrasion resistance</i>	51'200 cicli <i>51'200 cycles</i>	EN ISO 20344:2011	nessuna rottura <i>no breaks of the threads</i>
Resistenza abrasione a umido <i>Wet abrasion resistance</i>	25'600 cicli <i>25'600 cycles</i>	EN ISO 20344:2011	nessuna rottura <i>no breaks of the threads</i>
Resistenza Elettrica <i>Electrical resistance</i>	Ohm	EN ISO 20344	<1x10 ⁵ - ESD