

Vildona Forcetape (Takviyelik)

ST 1225 I, ST 1226 I

ÖZELLİKLER		TEST METODU	DEĞERLER	
			ST 1225 I	ST 1226 I
Genişlik	mm	-	900	900
Rulo uzunluğu	m	-	60	30
Ağırlık	gr/m ²	ISO 9073-1	230 (± % 10)	390 (± % 10)
Kalınlık	mm	ISO 9073-2	0.50 (± 0.10)	0.80 (± 0.10)

*Ortalama değerler normal üretim toleranslarına bağlıdır.

Materyal Yapısı: Termo yapışkanlı dokunmamış mensucat (nonwoven).

Materyal Özellikleri: İyi kopma direncine, her yöne eşit ve düşük esneme değerlerine sahip, çok katmanlı kesime olanak sağlayan yapısıyla işlem maliyetini ve fire oranını minimuma indirir, kesim sonrası kenarlarda kalıntı bırakmaz. Bükülme ve kırılmaya dayanıklı, her yöne eşit esneme dayanımı sayesinde aldığı formu muhafaza eder.

Uygulama alanları: Takviye ve destek malzemesi.

Uygulama: Ütü presi veya ütöleme makinesiyle.

Isı: 110-125 °C

Süre: 4-6 sn

Çeşitli teknik ve mekanik durumlar ile birlikte değişken hammadde bileşenlerinden dolayı, kullanımdan önce kendi denemelerinizi yapmanızı öneririz.

Erdoğan Ayakkabı Malzemeleri San.Ve Tic.Ltd.Şti.

Pazarlama Merkezi : Sancaktepe San.Mah.Ferah Sok.No:9 Güngören-İstanbul
Tel : +90 (212) 637 74 37 pbx Fax : +90 (212) 637 03 41 e-mail : bilgi@erdogdu.com

www.erdogdu.com